Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO: **PRIMARIO INMERSION GRIS ATECNO**

CODIGO: **2801045**

DESCRIPCION: Recubrimiento anticorrosivo formulado a base de resinas alquidálicas y pigmentado con Óxidos de Hierro y Pigmentos Inertes. Este producto en color gris cumple con la norma SSPC 15 en su aplicación por inmersión y aspersión. Producto libre de Plomo.

USOS: Proporciona una protección anticorrosiva temporal en vigas y estructuras de acero durante el transporte y montaje.

COLOR: Gris

APLICACION: Inmersión o Aspersión.

ACABADOS: Pueden utilizarse como recubrimientos finales, esmaltes alquidálicos de secado medio o bien secado rápido. Después de 24 Hrs. de haber aplicado el primario.

DILUCION: Utilice aprox. un 10% de reductor WN-1030 ó WX-1020. De ser necesario agregar más solvente para mantener viscosidad.

RENDIMIENTO: 7 - 8 m^2/lto.
(1.5 - 2.0) mils. (teórico).

PRESENTACION: Tambor 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD (25 ºC): 1.060 +/- 0.010 Kg/l.to.

%DE SOLIDOS (15´ @ 150°C): 38.0 – 41.0

VISCOSIDAD (25 ºC) (C. Z# 2): 18 – 20 Seg.

PODER CUBRIENTE: 89 - 92% @ 1.5 mils.

PROPIEDADES EN LA PÉLICULA

SECADO LIBRE AL TACTO: 15 minutos

SECADO AL MANEJO: 2 horas

SECADO PARA RECUBRIR: 24 horas

%BRILLO (GLOSSMETER 60º): Menor a 10 UB

GABINETE SALINO (PT-018): 70-80 Horas PASA
ASTM B117

RESISTENCIAS QUIMICAS: Aceite, grasas y humedad.

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándares. En caso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones, le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.

FEBRERO 2022

Carretera a San Miguel Km. 5, Col. Hacienda La Española, Guadalupe, N.L. C.P. 67110 Tel. 81 31 81 00 Fax. 81 31 81 10
www.innovarecubrimientos.com