Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO: **HICEL 4330 LACA AM. CANARIO**
CODIGO: **5154330**

DESCRIPCION: Acabado pigmentado brillante de mediana viscosidad formulado a base de resina de nitrocelulosa y plastificantes.

USOS: Por su alto poder cubriente y contenido de sólidos, forman una película con magnifico brillo y textura y se recomienda aplicar sobre superficies de madera, aglomerado, fibracel ó metal previamente selladas, en donde requiera un rápido secado en interiores.

COLOR: Amarillo Canario

REDUCTOR: HiSolv R-1010 ó HiSolv R-1250.

APLICACION: Aspersión, brocha ó muñequeo.

PREPARACIÓN: Utilice hasta un 300% de reductor. Para evitar la formación de velo o blanqueo en condiciones de clima frío o de alta humedad ambiental recomendamos solo utilizar Hisolv R-1250 o un 5% de retardador puro sobre el total del reductor.

RENDIMIENTO: 5-6m^2/lto aplicando 2-3 manos también depende del tipo de superficie a pintar y del acabado deseado.

PRESENTACION: Envases de 1, 19 Lts.
Nota: Solo en HiCel 4310 y 4315 se maneja presentación de 4Lts.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD (25°C):	0.990-1.010 Kg/Lto.
VISCOSIDAD (25°C) (CZ#5):	100”-110” Seg
%DE SOLIDOS	33.0-35.0 %
ESTABILIDAD: (En el envase perfectamente cerrado)	12 MESES

PROPIEDADES DE PELÍCULA

SECADO AL TACTO:	10 minutos
SECADO AL MANEJO:	30 minutos
SECADO DURO:	3 horas
SECADO PARA PULIR:	24 horas
ADHERENCIA (Cuadrícula 2 mm):	100%
BRILLO (GLOSSMETER 60):	70 mínimo

RESISTENCIAS QUIMICAS: Humedad, grasas, aceites, hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándares. En caso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones, le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.

MAYO 2022