

# Hoja Técnica



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p><b>PRODUCTO: HICEL SELLADOR ULTRA B-48</b> <b>CODIGO: 5111054</b></p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Recubrimiento formulado a base de nitrocelulosa, resinas duras y plastificantes.</p> <p><b>USOS:</b> Se recomienda como un excelente sellador del poro de la madera y también se puede utilizar como acabado, en donde el amarilleamiento y secado no sean parámetros críticos.</p> <p><b>APARIENCIA:</b> Liquido Ambar Oscuro.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> HiSolv R-1010 ó HiSolv R-1250.</p> <p><b>APLICACION:</b> Aspersión o Muñequero.</p> <p><b>PREPARACIÓN:</b> Utilice hasta un 200% de reductor, para evitar la formación de velo o blanqueo en condiciones de clima frío o alta humedad ambiental recomendamos solo utilizar Hisolv R-1250 ó un 5% máximo de Retardador Puro sobre el total del reductor.</p> <p><b>ACABADOS:</b> Puede ser aplicado sobre este producto Lacas nitrocelulosa HiCel, Esmaltes secado rápido o Esmaltes Alquidalicos después de un mínimo de 2 horas de haber aplicado el sellador ó en su debido caso dejarlo como acabado final.</p> <p><b>RENDIMIENTO:</b> 5 – 7 mts<sup>2</sup>/lto aplicando 2 – 3 manos también depende de la porosidad de la madera y del acabado deseado.</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases de 1, 4 y 19 Litros.</p>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>
	<p>DENSIDAD (25°C): 0.965 +/- 0.010 Kg/Lto.</p> <p>VISCOSIDAD (25°C) (CF#4) (Dil. 1:1): 45" - 50" Seg</p> <p>%DE SOLIDOS 44.0 +/- 2.0 %</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES (En el envase perfectamente cerrado)</p>
	<b>PROPIEDADES DE PELÍCULA</b>
	<p>SECADO AL TACTO: 15 minutos</p> <p>SECADO PARA LIJAR: 1 hora mínimo</p> <p>ADHERENCIA (Cuadrícula 2 mm): 100%</p> <p>BRILLO (Glossmeter 60°): 70 UB max.</p> <p>RESISTENCIAS QUIMICAS: Grasas, humedad, aceites, hidrocarburos aromáticos y alifáticos.</p>
<p>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándares. En caso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones, le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.</p>	
<p>MAYO 2022</p>	